

**CARACTERÍSTICAS**

- Flujo Medio
- Fácil de Procesar
- Alta Productividad
- Ideal para Moldes con Diseño Intrincado
- Cumplimiento FDA: 21 CFR 177.1640

**APLICACIONES**

- Moldeo por Inyección
- Charolas, Vasos y Platos desechables
- Reglas
- Juguetes

**PROPIEDADES**

Físicas	Inglésas	Valor	Métrico	Valor	Norma
Índice de Flujo (200°C/5.0 Kg)	g/10 min	8	g/10 min	8	ASTM D1238
Densidad	lb/ft <sup>3</sup>	65	g/cm <sup>3</sup>	1.04	ASTM D792
<b>Mecánicas</b>					
Elongación a la Ruptura	%	4	%	4	ASTM D638
Tensión a la Ruptura	Psi	6,000	MPa	41	ASTM D638
Módulo en tensión	Kpsi	512	MPa	3,530	ASTM D638
<b>Térmicas</b>					
Temperatura Vicat	°F	192	°C	89	ASTM D1525
HDT @ 264 psi (sin templar)	°F	172	°C	78	ASTM D648
<b>Características de Ignición</b>					
Flamabilidad	-	<a href="#">HB</a>	-	<a href="#">HB</a>	UL 94
<b>Ópticas</b>					
Transmisión de luz	%	90	%	90	ASTM D1003

Las propiedades reportadas en esta hoja técnica se determinan de acuerdo con los métodos estándar mostrados. Los valores mostrados representan promedios de los resultados típicos medidos en el laboratorio y se proporcionan sólo como guía, no como límites de especificaciones.

**CONDICIONES DE INYECCIÓN**

	°C	°F
Zona Inicial	200-210	390-410
Zona Central	210-220	410-430
Zona Frontal	220-230	430-445
Boquilla	230-240	445-465

**INFORMACIÓN ADICIONAL**
**Advertencia**

Como la mayoría de los materiales plásticos, la combustión de este material puede causar humos y vapores peligrosos, así como situaciones que pueden poner en riesgo la salud, específicamente en lugares cerrados.

**Nota:** Los datos aquí presentados son de carácter informativo. Al facilitar esta información, Resirene S.A. de C.V. no ofrece garantía alguna ni asume ningún compromiso respecto de la exactitud de dicha información, o sobre los resultados obtenidos con el producto en cualquier caso específico, y por este medio niega expresamente todas garantías implícitas de comercialización o aplicación a un propósito específico.