

CARACTERÍSTICAS

- Líquido incoloro, miscible con la mayoría de los solventes orgánicos, que polimeriza bajo la acción de luz, calor, o con un iniciador.
- Debe mantenerse inhibido durante su almacenamiento.
- Volátil, con característico olor dulce
- **Altamente inflamable**

APLICACIONES

- Polimerización de monómeros para obtener plásticos como acrílico (PMMA) o copolímeros SMMA
- Fabricación de resinas acrílicas para pinturas y recubrimientos.

PROPIEDADES

Físicas	Valor	Norma
Pureza	>99.8% w/w	Cromatografía de Gases
Humedad	<500 PPM	ASTM D-1064
Color Pt Co	<10	ASTM D- 5386
Químicas		
Contenido de Polímero	PASA	Método Interno
Acidez	<30 ppm	F-002M

*ppm = partes por millón (mg/kg)

Las propiedades reportadas en esta hoja técnica se determinan de acuerdo con los métodos estándar mostrados. Los valores mostrados representan promedios de los resultados típicos medidos en el laboratorio y se proporcionan sólo como guía, no como límites de especificaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

PRESENTACIÓN: Pipa de acero inoxidable desde 10 hasta 37 toneladas o tambor con capacidad de 200 litros, inhibidos con Topanol A, Hidroquinona (HQ) y Metil Eter Hidroquinona (MEHQ) según la concentración que se requiera.

Advertencia: La combustión de este material puede causar humos y vapores peligrosos, así como situaciones que pueden poner en riesgo la salud, específicamente en lugares cerrados.

Nota: Los datos aquí presentados son de carácter informativo. Al facilitar esta información, Resirene S.A. de C.V. no ofrece garantía alguna ni asume ningún compromiso respecto de la exactitud de dicha información, o sobre los resultados obtenidos con el producto en cualquier caso específico, y por este medio niega expresamente todas garantías implícitas de comercialización o aplicación a un propósito específico.